



Joaquim Boavida, Lda
Estrada de Manique 19, 1750-166 Lisboa
Tel/Fax 21 757 08 94
Email: geral@motosclassicas.com

www.motosclassicas.com

Restom EAF 2090 – Instruções de aplicação:

KIT de Pintura Epoxy - Noir (Preto):

Conteúdo da embalagem do Kit:

- **EAF 2090 Base** – 1 Lata de 500gr de base de tinta preta
 - **EAF 2090 Endurecedor** - 1 Lata de 500gr de endurecedor
- (Nota: estes produtos conservam-se enquanto não forem misturados).

Campos de aplicação:

Protecção anti-corrosão de cor preta, de acabamento semi-brilhante, especialmente concebido para proteger os chassis de viaturas e quadros de motos.
Possui grande resistência à gravilha e abrasão. Não quebra.

Aplicação:

- 1- Aplica-se sobre base de metal decapada, grenalhada, decapada quimicamente ou simplesmente lixada com escova de arame movida por berbequim. Aplica-se directamente sobre a peça preparada.
 - 2- Não se recomenda o uso de primários, porque estes não possuem a aderência excepcional do **EAF 2090**.
 - 3- Aplica-se geralmente numa só demão com trincha, pincel ou à pistola.
 - 4- Mexer bem o conteúdo de cada lata para misturar o produto.
 - 5- Diluir apenas com DILUENTE CELULOSO nas seguintes proporções:
Pincel 10 a 20 %
Pistola 25 a 50%
 - 6- Exemplo: Preparação de 800gr de produto pronto, a aplicar à pistola:
250gr de BASE
250gr de Endurecedor:
300g Diluente Celuloso
 - 7- Secagem. Após 4 a 6 horas, a mistura fica seca. A dureza total é atingida ao fim de 10 dias a uma temperatura ambiente ou após um dia a 50/60°.
- Não expor peças pintadas à humidade para não ficar esbranquiçada.

Precauções:

Aplicar em ambiente ventilado.
Utilizar máscara apropriada e luvas.
Conservar longe de fontes de calor.
Manter os produtos afastados de crianças.
Não despejar o conteúdo no meio ambiente.